




Poliuretano - Polyurethane



Spessore lastra in FIBROCEMENTO 4 mm.



- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur



Spessore nominale (mm)	Trasmittanza Termica in Accordo UNI EN 14509 A.10 U (W/m ² K)	Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale in Accordo EN ISO 6946 K (W/m ² K)
40	0,60	0,44
50	0,48	0,36
60	0,40	0,31
80	0,30	0,24

